



Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910076 - Fax 0423 561188
info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it

DECO

SCHEDA TECNICA














Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)

EN14411

Piastrella ceramica pressata a secco per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	VALORE MEDIO DECORATORI BASSANESI
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	ISO 10545-2	S > 410	
	LATI		± 0,6%	± 0,2%
	SPESSORE		± 5%	± 3%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		± 0,5%	± 0,2%
	ORTOGONALITÀ		± 0,6%	± 0,2%
	PLANARITÀ		± 0,5%	± 0,3%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	± 0,5%	± 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	min. 35N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA	ISO 10545-4	Sp. ≥ 7,5mm min. 1300	4000 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	≤ 145mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1	≤ 7X10 6°c 1
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE	RESISTE



Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910076 - Fax 0423 561188
info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it

DECO

SCHEDA TECNICA








Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)

EN14411

Piastrella ceramica pressata a secco per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	VALORE MEDIO DECORATORI BASSANESI			
				MAT	LAPPATO	BOCCIARDATO	LUCIDATO
	RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE	RESISTE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	min. UB	CONFORME			
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE	CONFORME			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE	CONFORME	CONFORME	CONFORME	SI CONSIGLIA TRATTAMENTO DOPO POSA
	COEFFICIENTE D'ATTRITO	DIN 51130	---	---	---	R11/ABC	---
		DIN 51097	---	---	---	C	---
		BCR	---	---	> 0,40	> 0,40	---

Per un effetto ottimale della posa, Decoratori Bassanesi suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 2 mm per combinare formati misti.